

# Mobilarma DW

## Vodu odpuzující protikorozní prostředek

### Popis

Mobilarma DW je vodu odpuzující protikorozní prostředek pro mezioperační ochranu obsahující rozpouštědlo. Velmi tenký film Mobilarmy DW zajistí ochranu při skladování uvnitř budov po dobu 1-2 týdnů.

### Přednosti

- účinné odpuzování vody a krátkodobá ochrana
- pouze malé ztráty vypařováním ze zásobních nádrží
- bezpečné pracovní prostředí
- nízké náklady na skladování
- produkt neobsahuje těžké kovy ani sekundární aminy

### Použití

Mobilarma DW je ideální prostředek pro mezioperační ochranu, který z povrchu součástí velmi rychle odstraní vodu nebo chladicí kapalinu po obrábění, elektro-

chemických procesech, moření, fosfátování apod..

Po vypaření rozpouštědla zanechává Mobilarma velmi tenký film, který poskytuje 1 až 2 týdenní protikorozní ochranu během skladování uvnitř budov.

Mobilarma DW se nejlépe aplikuje ponorem, rozstřikem nebo štětcem. Ochranný film je velmi tenký a proto ho není třeba před dalším zpracováním součástí odstraňovat.

### Odstranění

Je-li to nutné může být produkt odstraněn umytím ropným rozpouštědlem, petrolejem nebo alkalickým roztokem.

### Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných toxikologických informací nemá tento produkt při správné manipulaci negativní vliv na zdraví.

Typické fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v tabulce. Měly by sloužit jako pomůcka, ne jako výrobní nebo obchodní specifikace.

### Typické charakteristiky

Mobilarma DW	Testovací metoda	
Vzhled		Světle slámově zbarvená kapalina
Hustota při 15,5°C	ASTM D 1298	0,80 g/cm <sup>3</sup>
Bod vzplanutí ( COC )	ASTM D92	min. 62°C
Obsah netěkavých látek		3,0 hm. %
Typ povlaku		Velmi tenký mastný film (téměř nerozeznatelný)
Čas sušení při 20°C		60 min.
Tloušťka povlaku (při ponoření)		0,3 μm
Vydatnost	DIN 50017 KFW	180 m <sup>2</sup> /litr
Komora s proměnlivou vlhkostí		24 cyklů
počáteční rez	ASTM B 117	45 cyklů
počáteční rez +10%		
Horká slaná sprcha		1,5 h
počáteční rez	BS 3900 F4	2 h
počáteční rez +10%		
Studená slaná sprcha		5 h
počáteční rez		8 h
počáteční rez +10%		
Ochrana		1-2 týdny
v místnosti		nedoporučuje se
pod střechou		nedoporučuje se
na volném prostranství		